



OLI-NATURA HS Profiöl (HIGH SOLID PROFESIONÁLNY OLEJ)

Charakteristika

OLI-NATURA 1K/2K High Solid Profiöl je vysokosušivý olej na základnú povrchovú úpravu vysokozaťažiteľných dreív, napr. schodov, dlážkovic, parkiet, korku vo vnútornom prostredí.

Pozostáva z rastlinných olejov na ľanovej báze a vďaka vysokému obsahu sušiny, takmer 100 %, je predurčený najmä na strojové spracovanie veľkých drevených a parketových plôch. Vyvinutý pre profesionálnu výrobu, kde už jediným náterom môžete dosiahnuť maximálnu povrchovú ochranu. Olejom upravené plochy sú zdravíu neškodné, antistatické, ľahko ošetrovateľné, trvale zaťažiteľné s vysokou odolnosťou voči vode a chemikáliám, používaným v domácnostiach. Okrem prírodného odtieňa je k dispozícii 11 transparentných odtieňov, ktoré sú medzi sebou navzájom miešateľné. Na urýchlenie vytvrdnutia a na zvýšenie chemickej odolnosti sa môže OLI-NATURA HS Profiöl podľa potreby vytvrdiť tvrdidlom OLI-NATURA Härter v miešacom pomere 10:1. Zároveň je možné olej prelakovať aj vodným lakom OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20.

Zodpovedá

- Gis-kód Ö 20+ (prírodný), Ö 40+ (farebné odtiene)
- EU Decopaint smernici
- Z-157.10-17 (stavebný produkt skúšaný na emisie)
- DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- DIN 53160 (odolné slinám a potu)
- neobsahuje formaldehydy, arómy ani kobaltové soli
- neobsahuje konzervačné ani biocídne účinné látky

Zloženie

Modifikované rastlinné oleje ako napr. ľanový olej, bezolovnatá a bezkobaltová sušina, svetlostále pódne a minerálne pigmenty.

Aplikácia

mohérovým valčekom, kefou na olej, plochým štetcom, bielym alebo zeleným padom.

Spracovanie

- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote +20°C (teplota prostredia a materiálu) a 50% vlhkosti vzduchu.
- Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +15°C.
- Pred spracovaním olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.
- Pri exotických drevinách bohatých na vnútorné látky a dyhách vždy vykonajte skúšku olejovania.
- Ak používate materiál rôznych šarží, zmiešajte všetok materiál dohromady a dobre premiešajte, aby ste predišli možným odtieňovým rozdielom.
- Prebytočný olej z povrchu vždy odstráňte a zabránite vzniku mokrych kaluží.
- Možnosť vytvrdenia s OLI-NATURA HS Härter. Zvyšky takto vytvrdeného oleja nikdy nezmiešajte s originálnym olejom.
- Nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, pady ihneď po použití vyčistite a namočte do vody.
- Oxidačné schnutie: počas spracovania a po ukončení prác zabezpečte dobrú cirkuláciu vzduchu, napr. otvorením okien.

Príprava povrchu

- Postupne prebrúste povrch papierom zrnitosti 100-150 pri podlahách, pri nábytku 180-240.
- Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený masntôt, oleja a brúsneho prachu.
- Podlahy vyšpárujte tmelom.

Spotreba/Výdatnosť

V závislosti od nasiakavosti drevíny je spotreba 20-40 g/m² v jednom nátere (20-25 m²/l).

Natieranie

Variet 1K (1- zložkový)

1. Olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.
2. Olej vylejte na povrch drevíny po častiach. Olejujte postupne

plochu 5-10 m² (20-40 g/m² v závislosti od drevíny) a okamžite rozotrite rovnomerne tenko valčekom, štetcom alebo kefou.

3. Olej nechajte pôsobiť 20-30 minút, prípadne ho dolejte na tie miesta, kde drevína rýchlejšie nasiakla. Potom strojovo vtierajte olej zeleným padom až dovtedy, kým nie je úplne vsiaknutý a povrch vyzerá rovnomerne matne.

4. Po 4-6 hodinách schnutia prepóliujte ručne bavlnenou handrou alebo strojovo bielym padom.

5. V závislosti od vlhkosti a teploty je olejovaná plocha po 1-2 hodinách suchá na prach a po 2-3 dňoch plne zaťažiteľná. V tomto období ju chráňte pred vodou.

Variet 2K (2- zložkový)

1. Olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.

2. Opatrne zmiešajte OLI-NATURA HS Profiöl s OLI-NATURA HS Härter v pomere 10:1. Takáto zmes je spracovateľná 2-3 hodiny pri bezfarebných odtieňoch, pri farebných odtieňoch 1-2 hodiny.

3. Olej vylejte na povrch drevíny po častiach. Olejujte postupne plochu 5-10 m² (20-40 g/m² v závislosti od drevíny) a okamžite rozotrite rovnomerne tenko valčekom, štetcom alebo kefou.

4. Olej nechajte pôsobiť 20-30 minút, prípadne ho dolejte na tie miesta, kde drevína rýchlejšie nasiakla. Potom strojovo vtierajte olej zeleným padom až dovtedy, kým nie je úplne vsiaknutý a povrch vyzerá rovnomerne matne.

5. Po 4-6 hodinách schnutia prepóliujte ručne bavlnenou handrou alebo strojovo bielym padom.

6. V závislosti od vlhkosti a teploty je olejovaná plocha po 1-2 hodinách suchá na prach a po 24 hodinách plne zaťažiteľná. V tomto období ju chráňte pred vodou.

Ošetrovanie a starostlivosť

Na prvé čistenie a na oživenie náteru použite OLI-NATURA Holzpflegeöl.

Na bežné čistenie odporúčame mydlo na drevo OLI-NATURA Holzseife.

Označenie

Označenie a bezpečnostné údaje sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov príslušného produktu.

Skladovateľnosť

V originálne uzavretých nádobách 24 mesiacov. Teplota uskladnenia a transportu by nemala byť nad +30°C a pod +5°C.

Objednávacie údaje

OLI-NATURA Profiöl	
Prírodný	A01375
Bazalt	A03777
Tabak	A03779
Barrique	A03778
Dymovo sivá	A03774
Sivá Aljaška	A03776
Ľadovcovo sivá	A03775
Biela vápenná	A01376
Polárna biela	A01401
Teak	A01380
Orech	A01384
Wenge	A01388

Veľkosť balenia

1 l / 2,5 l

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.

Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, DE-092 44 Lichtenau, Nemecko

Dovoz a distribúcia: CLOU SK, Levočská 4, SK 080 01 Prešov
Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk