



OLI-NATURA HS HARTWACHSÖL (HIGH SOLID TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ)

OLI-NATURA HS Hartwachsöl je olejovo-vosková kombinácia na základnú povrchovú úpravu dlážkovice, parkiet, drevených a korkových podláh vo vnútornom prostredí.

Ďalší vývoj klasika. S takmer 0 % rozpúšťadiel nie je to len High-Solid ale aj High-Tech produkt určený špeciálne na strojové spracovanie. Profesionáli oceňujú na tomto produkte, že je výrazne dlhšie otvorený, čím je ho možné dobre a v dlhšom časovom intervale (90 minút) bezproblémovo a rýchlo spracovať aj na veľkých predmetoch. Vďaka vosku je dobre polírovaťelný, čím je možné oproti olejom dosiahnuť vyšší stupeň lesku.

Zodpovedá

- Gis-kód Ö 20
- EU Decopaint smernici
- na emisie skúšaný stavebný produkt
- DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- DIN 53160 (odolné slinám a potu)
- neobsahuje formaldehydy a arómy
- neobsahuje konzervačné ani biocídne účinné látky

Oblasť použitia

Na povrchovú úpravu dlážkovice, parkiet, drevených a korkových podláh vo vnútornom prostredí.

Zloženie

Prírodné suroviny, ako napr. ľanový olej, drevinový olej, modifikovaný ricínový olej, bezolovnatá sušina, kyselina kremičitá, mikronizované vosky.

Tvrdenie s tvrdidlom OLI natura Harter

Olej s voskom je možné používať bez tvrdidla ako 1K olej alebo s tvrdidlom ako 2 K dvojložkový olej. Pomer miešania oleja s tvrdidlom OLI natura Harter 10:1

Aplikácia

mohérovým valčekom, kefou na olej, plochým štetcom, bielym Padom.

Spracovanie

- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote +20°C (teplota prostredia a materiálu) a 50% vlhkosti vzduchu.
- Nepracujte pri teplote nižšej ako +15°C.
- Pred spracovaním olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.
- Pri exotických drevinách bohatých na vnútorné látky a dyhách vždy vykonajte skúšku olejovania.
- Nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, Pady ihneď po použití vyčistite a namočte do vody.
- Ak používate materiál rôznych šarží, zmiešajte všetok materiál dohromady a dobre premiešajte, aby ste predišli možným odtieňovým rozdielom.
- Prebytočný olej z povrchu vždy odstráňte a zabráňte vzniku mokrych kaluží.

Príprava povrchu

- Postupne prebrúste povrch papierom zrnitosti 100-150 pri podlahách, pri nábytku 150-240.

- Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený masťnôt, oleja a brúsneho prachu.
- Podlahy vyšpárujte tmelom.

Spotreba/Výdatnosť

2 nátery / V závislosti od nasiakavosti dreveniny 20-40 g/m² v jednom nátere (25-50 m²/l).

Natieranie

1. Olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte a vylejte na povrch dreveniny. Pri veľkých plochách pracujte po častiach. Olejujte postupne plochu 5-10 m² (20-40 g/m² v závislosti od dreveniny) a okamžite rozotrite olej rovnomerne tenko valčekom, štetcom alebo kefou.

2. Olej nechajte pôsobiť 60-90 minút, potom ho ručne votrite bielym Padom alebo strojovým kotúčom, aby bol olej úplne vsiaknutý a povrch vyzeral rovnomerne matne.

3. Po schnutí cez noc urobte druhý náter.

4. V závislosti od vlhkosti a teploty je olejovaná plocha po 2-3 dňoch plne zaťažiteľná. V tomto období ju chráňte pred vodou.

Ošetrovanie a starostlivosť

Na bežné čistenie odporúčame mydlo na drevo OLI-NATURA Holzseife.

Označenie

Označenie a bezpečnostné údaje sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov príslušného produktu.

Skladovateľnosť

V originálne uzavretých nádobách 24 mesiacov. Teplota uskladnenia a transportu by nemala byť nad +30°C a pod +5°C.

Objednávacie údaje

OLI-NATURA HS Hartwachsöl prírodný, (A01400),

Veľkosť balenia

2,5 l / 1 l

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.

Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, DE-092 44 Lichtenau, Nemecko

Dovoz a distribúcia: CLOU SK, Levočská 4, SK 080 01 Prešov
Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk