CLOU®
...všetko, po čom drevo túži

AQUA CLOUsil Holzlasur

technické údaje

Vodou riediteľná lazúra na drevo

Charakteristika

Vodou riediteľná lazúra na drevo, VOC konformná. Nesteká, schne rýchlo, je bez zápachu.

- chráni pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi
- je elastická
- nepraská a nebublinkuje
- je transparentná, nezakrýva štruktúru dreviny
- všetky odtiene sú medzi sebou miešateľné, čím je možné dosiahnuť medzitóny

Oblasť použitia

Na transparentnú, dekoratívnu ochranu listnatých a ihličnatých drevín vo vnútornom a vonkajšom prostredí, napr. panelov, obkladov, podhľadov, dvier, okien, vitrín, garážových brán, plotov, ako aj na renováciu starých náterov.

Spracovanie / Aplikácia



metóda nanášania:	natieraním
výdatnosť (m^2/liter):	12

Technické údaje

riedenie:	čistou vodou
viskozita pre spracovanie:	pripravené na priame použitie
viskozita:	~ 20 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm^3):	~ 1,045
pH- hodnota:	8,5

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

na prach:	20 minút
na uchopenie:	2 hodiny
preschnutie:	cez noc
pretierateľné:	1 - 2 dni

Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte čistou vodou. Zaschnuté zvyšky vyčistite čistiacim prípravkom CLOU WL - Reiniger.

Skladovanie / Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom.
Pri likvidácii náterovej látky a jej odpadov postupujte v zmysle Zákona o odpadoch. Najvhodnejším spôsobom zneškodňovania týchto odpadov je spaľovanie v spaľovni odpadov. Obaly znečistené zvyškami náterovej látky ukladať na vhodné skládky odpadov prípadne po dôkladnom prečistení sa použité obaly môžu recyklovať. Katalógové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu: 08 01 12 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu).
Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 2 roky

Bezpečnostné upozornenia

Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte úniku do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 1).
Aj napriek tomu, že táto lazúra neobsahuje škodliviny, dodržiavajte bezpečnostné predpisy ako pri iných lakoch.

Upozornenie



Podľa nariadenia smernice EU 2004/42 je povolený najvyšší obsah VOC v stave pripravenom na spracovanie 130 g/l (produktová kategória IIA/e, limit 2010).
Najvyšší obsah VOC v lazúre v stave pripravenom na spracovanie je maximálne 50 g/l VOC.

Skúšobné normy

DIN 68861-1C (odolnosť chemikáliám)

Objednávacie údaje

číslo výrobku:

č. 0 bezfarebná	1200.00000
č. 1 prírodná	1200.00001
č. 2 dub	1200.00002
č. 3 mahagón	1200.00003
č. 4 orech	1200.00004
č. 5 oregónska pínia	1200.00005
č. 6 palisander	1200.00006
č. 8 čierna	1200.00008
č. 9 teak	1200.00009
č. 10 gaštan	1200.00010
č. 12 hnedá	1200.00012
č. 17 biela	1200.00017

Výrobca: Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG · Otto-Scheugenpfl ug-Str. 2 · D-63073 Offenbach/M

Zastúpenie v SR: CLOU SLOVAKIA s.r.o., Levočská 4, 080 01 Prešov, T: 051-7718287, clou@clou.sk, www.clou.sk

...všetko, po čom drevo túži

AQUA CLOUsil Holzlasur

návod na spracovanie

Vodou riediteľná lazúra na drevo

Príprava povrchu

Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne suchý (vlhkosť dreviny 8 – 12%) , bez nečistôt, oleja, tuku a brúsneho prachu.

Zo živicových drevín odstráňte najprv živicu prípravkom Entharzer 499.

Prebrúste brusivom zrnitosti 220. Dobre odstráňte brúsny prach.

Pri renovačnom nátere úplne odstráňte odlupujúce sa zvyšky starej lazúry. Zostávajúci náter dobre prebrúste a odstráňte brúsny prach.

Spracovanie / Aplikácia

Podmienky spracovania:
teplota laku, opracovávaného objektu a vnútorného prostredia nesmie poklesnúť pod 15°C.

Pred použitím lazúru dobre rozmiešajte.

Na natieranie použite nekovový mäkký štetec na vodné laky s perlonovým vláknom.

AQUA CLOUsil naneste 2 krát rovnomerne sýto, bez tlaku, v smere vláken a prebytočný náter dobre rozotrite. Medzi nátermi zľahka prebrúste brusivom zrnitosti 240.

Diely, ktoré sú vystavené silným poveternostným vplyvom, napr. okná, natrite 3 krát. Čím tmavší odtieň použijete, tým je zabezpečená vyššia ochrana voči UV žiareniu.

Rezné hrany a silno savé miesta natrite veľmi starostlivo.

Schnutie

Medzi nátermi dodržte dobu schnutia 1- 2 dni.

Na určitých tropických drevinách, ktoré obsahujú veľa prírodných látok, napr. kambale, schne lazúra pomalšie. Preto je nutné dodržať dlhšiu dobu schnutia.

Optimálne podmienky schnutia

- Pri vnútornej teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%
- Nízka vnútorná teplota môže ovplyvniť kvalitu lakového filmu.
- Nízka relatívna vlhkosť vzduchu môže spôsobiť príliš rýchle zasychanie laku.
- Nedostatočná cirkulácia vzduchu spomaľuje zasychanie a preschnutie laku.
- Príliš sýty náter a vysoká vlhkosť vzduchu spomaľujú schnutie. Zvýšením cirkulácie vzduchu (0,5 – 1,5 m/min.) a zvýšením teploty je možné dobu schnutia skrátiť.

Upozornenie

Farebný odtieň prírodný použite len na také objekty, ktoré nie sú vystavené silným poveternostným vplyvom. Tento odieň obsahuje totiž málo pigmentov, čím je znížená ochrana voči UV žiareniu.

Nepoužívajte na ošetrenie duba vo vonkajšom prostredí. V tomto prípade použite hrubovrstvú lazúru.

Biely farebný odtieň použite len na tých drevinách, ktoré sú prirodzene svetlé, napr. smrek, javor, tzn. že neobsahujú žiadne prírodné farbivá. Pri jaseni môže dôjsť k zožltnutiu, vďaka obsahu vnútorných látok.

Ak má byť drevina chránená aj voči zmodraniu, plesniam a hubám, ošetrite ju najprv prípravkom AQUA CLOU Holzschutzgrund.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.

Výrobca: Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG · Otto-Scheugenpfl ug-Str. 2 · D-63073 Offenbach/M

Zastúpenie v SR: CLOU SLOVAKIA s.r.o., Levočská 4, 080 01 Prešov, T: 051-7718287, clou@clou.sk, www.clou.sk